

## < 試験別試料サイズ一覧 >

### 堅牢度試験(全色試験実施)

試験項目	必要な大きさ(タテ×ヨコ)
耐光	15cm × 15cm
洗濯	15cm × 10cm
汗	15cm × 15cm
摩擦	25cm × 25cm
ドライクリーニング	15cm × 10cm
水	15cm × 15cm
塩素処理水	15cm × 10cm
汗耐光	15cm × 15cm

### 寸法変化率(代表1色試験実施)

試験項目	試験時(1回)に使用するサイズ
プレス	25cm × 25cm
ドライ	織物 25cm × 25cm 編物 25cm × 25cm 2重
浸漬	25cm × 25cm
洗濯	織物 40cm × 40cm 編物 30cm × 30cm 2重

### 物性試験(代表1色試験実施)

試験項目	必要な大きさ(タテ×ヨコ)
引張強さ	40cm × 50cm
引裂強さ	30cm × 30cm
滑脱抵抗力	45cm × 60cm
ピリング	25cm × 25cm
スナッグ	40cm × 80cm
破裂強さ	30cm × 50cm
伸長率・回復率	40cm × 50cm
目寄せ	45cm × 60cm
摩耗強さ	30cm × 30cm
撥水性	40cm × 40cm
耐水性	40cm × 40cm
吸水性・速乾性	40cm × 40cm
接触冷温感	40cm × 40cm
紫外線遮蔽率	30cm × 30cm

### 混用率試験(代表1色試験実施)

試験項目	必要な大きさ(タテ×ヨコ)
混用率	A4用紙1枚程度

### ホルムアルデヒド試験

試験項目	必要な大きさ(タテ×ヨコ)
一般	A4用紙1枚程度(約1.0g以上)
ベビー	A4用紙1枚程度(約2.5g以上)

#### <注意事項>

- \*柄物の場合、提示したサイズよりも大きな試料が必要になります。
- \*試験試料の他に比較用、報告書用にハガキ程度の生地が必要になります。
- \*試料には必ず**表裏**、**タテヨコ**をはっきりと明示して下さい。

上記の試験以外については、各事業所までお問い合わせ下さい。

公益財団法人 日本繊維検査協会

東京事業所 TEL: 03-3662-4830

大阪事業所 TEL: 0727-29-9288