

# ベルト類

服飾ベルト・サスペンダー等に適用

## 1. 生地基準

試験項目		試験方法	取得項目	判定基準	備考・特例基準
組成		JIS L 1030-1,2	◎	表示に対して適正であること	
摩擦（級）	乾燥	JIS L 0849 II形	◎	4(3-4)	両面実施 顔料使い・天然皮革は乾燥3級 湿潤1-2級 ( )内は濃色
	湿潤			2-3(2)	
側面(コバ)の摩擦（級）	乾燥	綿白布で10回擦り汚染の程度を確認		4	
水（級）	変退色	JIS L 0846	◎	4	両面実施 天然皮革・雑材の汚染は2-3級 ( )内は濃淡組合せありの場合
	汚染			3(3-4)	

添付白布：綿/ナイロン ◎：必須項目 変退色におけるブリードは4-5級

淡色：汚染用グレースケール3号と同等またはそれより淡い色 濃色：汚染用グレースケール2号と同等またはそれより濃い色

濃淡組合せ：濃淡差の大きい異なる色の組合せ、色差が目立つもの

## 2. 製品基準

試験項目		試験方法	取得項目	判定基準	備考・特例基準
表示事項	組成	家庭用品品質表示法準拠		適正であること	表示品に適用
	取扱表示				
	サイズ				
	表示者名		◎		
	原産国		不当景品類及び 不当表示防止法		
外観・縫製			◎	異状がないこと	
本体の引張強さ (N)		JIS L 1096 準用	◎	250	つかみ間隔：20cm 引張速度：200mm/min
美錠強さ (N)		JIS L 1096 準用	◎	150	ベルトに適用 美錠をかけた状態で、美錠が中心になるように固定して試験 つかみ間隔：20cm 引張速度：200mm/min

◎：必須項目

公益財団法人 日本繊維検査協会

サイズ表示は合否判定より除外