

# 帽子類

キャップ・ハット・ニット帽・イヤーマフ等に適用

## 1. 生地基準

試験項目		試験方法	取得項目	判定基準	備考・特例基準
組成		JIS L 1030-1,2	◎	表示に対して適正であること	
耐光 (級)	変退色	JIS L 0842	◎	4(3)	白/生成りは耐光のみ ( )内は淡色・雑材
洗濯 (級)	変退色	JIS L 0844	◎	4	水洗い可製品に適用 毛・絹・アセテート混の場合はA-1号、その他はA-2号 ( )内は濃淡組合せありの場合
	汚染			3(4)	
	液汚染			3(3-4)	
汗 (級) (酸性/アルカリ性)	変退色	JIS L 0848	◎	4	毛・絹(30%以上)の場合と雑材の汚染2-3級 ( )内は濃淡組合せありの場合
	汚染			3(3-4)	
摩擦 (級)	乾燥	JIS L 0849 II形	◎	4(3-4)	顔料プリント・雑材は乾燥3級,湿潤1-2級 ( )内は濃色
	湿潤			2-3(2)	
ドライクリーニング (級)	変退色	JIS L 0860	◎	4	ドライクリーニング可製品に適用 A-1法もしくはB-1法 ( )内は濃淡組合せありの場合
	汚染			3(4)	
	液汚染			3(3-4)	
色泣き (級)		大丸法準用	○	4-5	濃淡組合せありの製品に適用 処理方法は取扱表示による
汗耐光 (級)	変退色	JIS L 0888 B法	○	3	酸性・アルカリ性共に試験 スポーツ用製品に適用
塩素処理水 (級)	変退色	JIS L 0884 A法		3-4	セルロースを50%以上含む水洗い可製品に適用
酸素系漂白剤を用いる洗濯 (級)	変退色	JIS L 0889	○	4	酸素系漂白が可能製品に適用

添付白布：綿/ナイロン ◎：必須項目 ○：準必須項目 変退色におけるブリードは4-5級

淡色：汚染用グレースケール3号と同等またはそれより淡い色 濃色：汚染用グレースケール2号と同等またはそれより濃い色

濃淡組合せ：濃淡差の大きい異なる色の組合せ、色差が目立つもの

## 2. 製品基準

試験項目		試験方法	取得項目	判定基準	備考・特例基準		
表示事項	組成	家庭用品品質表示法	◎	適正であること	表示品に適用		
	取扱表示		◎				
	サイズ						
	表示者名		◎				
	原産国		◎				
外観・縫製			◎	異状がないこと			
変退色 (級)			◎	1回処理後：4 5回処理後：3	特殊プリント、ラバープリント、フロッキー加工等は5回処理		
ブリード (級)			◎	4-5			
寸法変化率 (%)	取扱表示による	◎	水 洗 い ド ラ イ	織物	-3~3	水洗い可製品に適用	ゴム編み、楊柳など回復性のあるよこ方向の寸法変化率は適用除外(着用に支障のないもの)
				編物	-6~3		
				織物	-3~3	ドライクリーニング可製品に適用 (水洗い可製品は省略可)	
				編物	-6~3		
ホルムアルデヒド		厚生省令第34号	○	一般用：75μg/g ベビー用：0.05以下(A-Ao)	ベビー用品は必須、パーツ別で試験		

◎：必須項目 ○：準必須項目

サイズ表示は合否判定より除外

公益財団法人 日本繊維検査協会