

# 製品検査基準

試験項目		試験方法		取得項目	コート類	ワンピース類	スーツ(上・下)ジャケット類	ブルゾン類	パンツ・スカート類	セーター類	ニット・カットソー類	シャツ・ブラウス類	肌着類	備考・特例基準		
表示事項	組成表示	家庭用品品質表示法		◎	適正であること											
	取扱表示			◎												
	はっ水性表示			○												
	サイズ表示			◎												
	表示者名			◎												
原産国	不当景品類及び不当表示防止法		◎													
外観	外観・縫製			◎	異状がないこと											
耐洗濯性	外観・縫製			○	異状がないこと									・水洗い可製品に適用 ・斜行( )内はスリット・前割れ・たて方向に柄がある場合に適用 ・ゴム編、楊柳など回復性のあるよこ方向の寸法変化率は適用除外。但し、外観変化が著しいものは不合格 ・*1 強撚糸使い・起毛・サッカー・タオル:-4~2% ・*2 Yシャツ・ドレスシャツ:-2~1% ・< >内はYシャツ・ドレスシャツの衿回りに適用 ・*3 クレープ:たて-6~2% よこ-10~5%		
	変退色(級)			○	4以上											
	ブリード			○	目立たないこと(4-5級)											
	パッカリング(級)			○	織地:3以上						織地:3以上<4>	織地:3以上				
	斜行(%)			○	編地:7(5)以下											
	寸法変化率(%)	取扱表示による	タンプル	織物	丈・幅	○	-3~0	-3~0	-3~0	-3~0	-3~0	-	-		-5~0	-5~0
				編物	丈・幅		-3~0	-3~0	-3~0	-3~0	-3~0	-8~0	-8~0		-8~0	-8~0
吊干し 平干し			織物	丈・幅	-5~0		-5~0	-5~0	-5~0	-5~0	-5~0	-8~0	-8~0	-8~0	-8~0	
			編物	丈・幅	-3~1		-3~1* <sup>1</sup>	-3~1	-3~1	-3~1	-	-	-4~2* <sup>2</sup> <-1~1>	-5~5* <sup>3</sup>		
			編物	丈・幅	-3~2		-3~2	-3~2	-3~2	-3~2	-6~5	-6~3	-6~3	-8~4		
編物	丈・幅	-5~2	-5~2	-5~2	-5~2	-5~2	-6~5	-6~3	-6~3	-8~4						
耐洗濯性	繰返し	外観・縫製			○	異状がないこと									・特殊プリント、ラバープリント、フロッキー加工等に適用	
		変退色(級)	1回処理後		○	4以上										
		ブリード(級)	5回処理後		○	3以上										
耐ドラクイクリーニング性	外観・縫製			○	異状がないこと									・ドライクリーニング可製品に適用 (水洗い可製品は省略可) ・斜行( )内はスリット・前割れ・たて方向に柄がある場合に適用 ・*4 紳士スーツは-2~2% ・< >内はYシャツ・ドレスシャツの衿に適用		
	変退色(級)			○	4以上											
	ブリード			○	目立たないこと(4-5級)											
	パッカリング(級)			○	織地:3以上						織地:3以上<4>					
	斜行(%)			○	編地:7(5)以下											
	寸法変化率(%)	取扱表示による	織物	丈・幅	○	-2~2	-3~3	-3~3* <sup>4</sup>	-3~3	-3~3	-	-	-3~3			
編物			丈・幅	○	-3~3	-3~3	-3~3	-3~3	-3~3	-3~3	-3~3	-3~3				
耐ドラクイ性	繰返し	外観・縫製			○	異状がないこと									・特殊プリント、ラバープリント、フロッキー加工等に適用	
		変退色(級)	1回処理後		○	4以上										
		ブリード(級)	3回処理後		○	3以上										
ホルムアルデヒド	厚生省令第34号		○	一般用:75µg/g ベビー用:0.05以下(A-Ao)									ベビー用品は必須、パーツ別で試験			

◎: 必須項目 ○: 準必須項目